

## Grindinės lentos

Rūšis: Pušis, Eglė

Kokybė AB

Negalimi pamėlynavimai, vabdžių išgraužimas, puviniai, įplyšimai galuose bei mechaniniai pažeidimai.

Sakų maišelių dydis ir kiekis yra ribotas.

Nesveikos šakos yra negalimos. Pušims, galimos juodos mažos šakos.

Lentos su iškrentančiomis šakomis yra rūšiuojamos gamybos proceso metu. Jei tokie atvejai atsiranda po gamybos proceso, tai keletas tokių šakų yra leistina (bet ne daugiau nei 5 proc. visos lentos).

Didžiausias galimas įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio. Įtrūkimai ir įplyšimai galimi lentų galuose, tačiau didžiausias ilgis negali viršyti lentos pločio.

Lentų persisukimai ir kreivumai gali būti leidžiami, jei tai netrukdo montavimo darbams.

Pamėlynavimai	Neleistini
Šakos defektai briaunoje	Galimi jei neviršijama 10 proc. visos lentos
Juodos šakos	Max. 5 šakos per blogiausią metrą lentoje. Šakos mažesnės nei 5mm leistinos.
Žiedinės šakos	Šakos, sudarančios mažiau nei 20 proc. lentos pločio, leistinos
Nesveikos šakos	Neleistinos
Iškrentančios šakos	Neleistinos gamybos metu, bet keletas gali atsirasti vėliau, tačiau jos negali viršyti 5 proc. vieno vieneto.
Džiovinimo plyšiai	Galimi 30 proc., gerosios lentos pusės, bet ne daugiau 0.5mm lentos pločio ir ne daugiau nei 15 proc. viso vieneto.
Įskilimai galuose	Įskilimas lentų galuose negali viršyti lentos pločio
Nudilimai ir mechaniniai pažeidimai	Neleistini iš gerosios lentos pusės ir jei matomi po montavimų darbų
Spalvos pakitimas	Neleistinas
Sakų maišeliai	Max. ilgis 50 mm, max. 4 maišeliai per vieną lentą. Mažesnės nei 10 mm yra toleruojamos.
Požieviai	Negalimi
Vabdžių išgraužimas	Negalimas
Nuokrypis	Ilgis -0/+50 mm, storis ir plotis ±0,5 mm
Paviršiaus kokybė	Įskilimai ir įtrūkimai lentų galuose galimi jei neviršija lentos pločio
Drėgnumas	10% ± 2%